

Комплект инъекционный для полной герметизации состоит из:

1. Смола инъекционная однокомпонентная гидроактивная высокоэластичная полиуретановая

Основа: Полиуретан

Назначение: для эластичной герметизации, гидроизоляции и уплотнения швов, трещин и пустот в строительных конструкциях подверженных динамическим нагрузкам

Кажущаяся вязкость по Брункфильду при +23°C, мПа·с: не более 800

Плотность, г/см³: не менее 1,14 не более 1,18

Время начала реакции при контакте с водой + 23°C, с: не более 25

Кратность вспенивания, не менее 12

Вес , кг: 20

2. Смола инъекционная однокомпонентная гидроактивная высокоэластичная полиуретановая

Основа: Полиуретан

Назначение: для эластичной герметизации, гидроизоляции и уплотнения швов, трещин и пустот в строительных конструкциях подверженных динамическим нагрузкам

Кажущаяся вязкость по Брункфильду при +23°C, мПа·с: не более 1200

Плотность, г/см³: не менее 1,12 не более 1,16

Время желатинизации при + 23°C, с: не более 120

Стабильность геля: Отсутствие усадки геля и отслоения воды

Вес , кг: 5

Вес комплекта, кг: 25